

サビトリ革命 サビナイン

業務用

石材・建材用

A&B

[A液(前処理剤)・B液(後処理剤)]

□用 途□

石材・建材の鏽除去

□特 長□

- 中性タイプ
- 再鏽化しにくい
- 研磨面にも使えます

□使用方法□

※鏽の程度に応じて希釀してご使用下さい。

- 1.処理面を市販の中性洗剤でよく洗って下さい。
- 2.よく乾燥させてから鏽の部分にA液を塗布して下さい。
- 3.1~24時間放置後、充分に水洗いして下さい。
(長時間放置する場合は湿布して下さい。)
- 4.鏽が残った場合には1から3を繰り返して下さい。
- 5.異色が残った場合には、B液を塗布して下さい。
- 6.異色がとれにくい場合には、B液を湿布して下さい。
- 7.1~3時間放置し、除去確認後よく水洗いして完了です。

●ご使用の際、弊社発行のSDSをお読み下さい。

⚠ 警 告

- 飲まないで下さい。
- 吸引しないで下さい。

⚠ 危 険

- 金属容器を使用しないで下さい。
- 他の洗浄剤や薬品と併用・混用しないで下さい。
- 作業時にはビニール手袋を着用して下さい。
- 作業中は充分換気をして下さい。

⚠ 注 意

- 用途以外には使用しないで下さい。
- 素材が高温の場合には使用しないで下さい。
- 衣類や皮革製品に付着させると変色の恐れがあります。
- 風通しのよい冷暗所に保管して下さい。
- 目立たない箇所で試してからご使用下さい。
- 大理石の研磨面でのご使用時には、予め目立たない箇所でお試し下さい。

△応急処置△








- 飲み込んだ場合には多量の水を飲ませ医師の手当を受けて下さい。
- 目に入った場合には直ちに清浄な水で15分以上洗浄し、異常があれば医師の手当を受けて下さい。
- 使用中気分が悪くなったら、清浄な空気の場所に移り安静にして下さい。

成分:界面活性剤・多価アルコール
液性:中性

A・B液 各500g

サビナインA&Bの使い方

(サビトリ革命)

1.  石材の表面にサビが発生している。
 2.  市販の中性洗剤でよく洗ってください。
 3.  よく乾かしてください。
 4.  サビの部分にA液を塗布してください。
 5.  頑固なサビは湿布をしてください。
 (湿布には新粉を付)
 (二酸化珪素をA液)
 (やわらかめに使用ください)
 6.  6. 塗布後20~30分、6.0場合1~24時間放置後水洗してください。
 7.  サビ落込みの場合B液を塗布してください。1~3時間放置してください。
 (湿布には新粉を付)
 (二酸化珪素をB液)
 (やわらかめに使用ください)
 8.  8. サビが完全に抜けて確認してください。水洗して完了です。
 9.  9. サビが完全に抜けて場合4~90作業をかけしてください。
- ニューサンライト株式会社